BOLIX PW EXPRESS



Přísada urychlující tuhnutí omítek

■ Pokud se během tuhnutí omítkové vrstvy vyskytnou atmosférické srážky, mrholení, mlha a/nebo dlouhodobé poklesy teploty, doporučuje se použít dodatečnou ochranu v podobě ochranných plachet.
■ Připravte pouze takové množství balení omítky, které lze spotřebovat přibližně do 1 hodiny.
■ Přísadu BOLIX PW EXPRESS důkladně promíchejte s omítkovou hmotou, aby nedošlo k rozdílům při aplikaci, v době tuhnutí a ke vzniku barevných rozdílů.
■ Před použitím omítek BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT a BOLIX KA si přečtěte jejich technické listy.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- **urychluje proces tuhnutí a vysychání polymerních omítek**
- **umožňuje nanášení omítek při teplotě od +2 °C do +15 °C a zvýšené relativní vlhkosti vzduchu (do 85 %)**
- **bez rozpouštědel**
- **snadné použití**
- **nemění užitné vlastnosti omítek**

POUŽITÍ:

Přísada urychlující tuhnutí a vysychání silikonových omítek BOLIX SIT, silikátovo-silikonových omítek BOLIX SI-SIT a akrylátových omítek BOLIX KA při provádění omítkářských prací za snížené teploty okolí a zvýšené relativní vlhkosti vzduchu. Použití přísady umožňuje rychlejší dosažení počáteční odolnosti vůči atmosférickým srážkám a nízkým teplotám.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Před přidáním BOLIX PW EXPRESS protřepejte. Přísadu přidejte do omítek po jejich probarvení, bezprostředně před nanášením. Přísadu dávkujte (1 láhev na 1 kbelík) podle informací v části Spotřeba a důkladně míchejte nízkootáčkovým míchadlem přibližně 1 minutu.

ZPRACOVÁNÍ:

Po důkladném promíchání je omítka připravena k nanášení po dobu přibližně 1 hodiny. Omítky s přísadou BOLIX PW EXPRESS lze používat při teplotě okolí a podkladu od +2 °C do +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 85 %. Parametry tuhnutí se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a cirkulaci vzduchu.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

■ Připravenou omítkovou hmotu nanášejte souvisle bez přerušení práce na plochy tvořící samostatný celek a používejte materiál z jedné výrobní šarže. Na jedné ploše nepoužívejte omítku bez přísady a omítku s přísadou BOLIX PW EXPRESS, protože se mohou vyskytnout rozdíly při aplikaci, v odstínu a struktuře.
■ Aplikace omítky s přísadou při vyšší teplotě a přímém slunečním záření může vést k předčasnému tuhnutí omítky, což znemožní její nanesení na stěnu a vytvoření struktury.
■ Při práci za nízkých teplot nesmí být podklad namrzlý.
■ Během omítkářských prací a po jejich dokončení používejte na lešení ochranné sítě až do úplného vyschnutí materiálu.
■ Nízká teplota, vyšší vlhkost a slabá cirkulace vzduchu prodlužují dobu tuhnutí omítkové hmoty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

■ Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.
■ Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

■ Míchadlo nebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košovým nebo lopatkovým míchacím nástavcem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Teplota okolí a podkladu během nanášení a vysychání omítky s přísadou:
od +2 °C do +15 °C
Po uplynutí min. 6 hodin od nanesení omítkové hmoty může teplota klesnout na -5 °C.

Relativní vlhkost vzduchu během nanášení a vysychání omítky s přísadou:
do 85 %

Objemová hmotnost:
cca 1,00 kg/dm³

Barva:
bezbarvá

Doba zpracovatelnosti omítky s přísadou:
1 hod.

Balení:
Láhev 175 ml
Láhev 125 ml

Počet balení na paletě a čistý objem výrobku:
864 ks / cca 151,2 l pro balení 175 ml
864 ks / cca 108,0 l pro balení 125 ml

Doba použitelnosti:
12 měsíců – datum použitelnosti je uvedeno na obalu

SPOTŘEBA:

Pro silikonovou omítku BOLIX SIT 1,5 KA: 175 ml / 25 kg omítky vyrobené **před 13.11.2026** s datem použitelnosti do 06.05.2028.
Pro silikonovou omítku BOLIX SIT 1,5 KA: **125 ml / 25 kg omítky** vyrobené **po 13.11.2026** s datem použitelnosti 06.05.2028 nebo pozdějším.
Pro silikonovou omítku BOLIX SIT 1 KA a BOLIX SIT 2 KA: 175 ml / 25 kg omítky
Pro silikátovo-silikonovou omítku BOLIX SI-SIT: 175 ml / 25 kg omítky
Pro akrylátovou omítku BOLIX KA: 175 ml / 25 kg omítky.

Máte dotazy?
Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:
sevice@bolix.cz

Najdete nás:
www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX PW EXPRESS

Přísada urychlující tuhnutí omítek

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v nepoškozených originálních uzavřených obalech při teplotě od +5 °C do +30 °C. Chraňte před zahřátím a zamrznutím. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Roztok kationtového polymeru.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579