

BOLIX N



Глубоко проникающая грунтовка

- цементные и ангидритные полы и стяжки пола,
- гипсокартонные плиты,
- стружечные плиты,
- поверхность минерального штукатурного раствора BOLIX MP или армированного слоя в системе BOLIX INSIDE THERM
- нештукатуренные кирпичные стены,
- верхние слои утеплительных систем наружных стен,
- прочные малярные покрытия на стенах и потолках с хорошей адгезией к в/у основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Ново выполненные тонкослойные и традиционные штукатурки могут быть загрунтованы после соответствующего периода кондиционирования:

- минеральные штукатурки BOLIX MP – мин. 14 дней,
 - остальные тонкослойные штукатурки BOLIX – после высыхания покрытия штукатурки,
 - цементно-известковые и цементные штукатурки – мин. 28 дней,
- Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жир, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Покрытия известковых и клеевых красок удалить. Гипсовые, ангидритные основания и прочные малярные покрытия отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой, а затем обмести щёткой и обеспылить.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт готовый к применению. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки тщательно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести равномерно при помощи кисти, малярного валика или метода распыления. Сильно впитывающие основания загрунтовать 2-3 раза, причём при нанесении первого слоя препарат можно разбавить водой в пропорции 1:1, а следующие слои грунтовки наносить без разбавления после высыхания предыдущего слоя.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед приступлением к работам все элементы, находящиеся вблизи работ, но не предназначенные для грунтования, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Во время нанесения и высыхания грунтовки поверхности защищать от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Нанесение грунтовки методом распыления можно выполнять только при безветренной погоде.
- Во время грунтования и после его окончания помещения необходимо проветривать, одновременно защищая их от сквозняков, способствующих слишком быстрому высыханию грунтовки.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- укрепляет основание,
- рекомендуется для сильно впитывающих оснований,
- улучшает адгезию к основанию перед нанесением очередных слоёв,
- снижает пылеватость и выравнивает впитывающую способность основания,
- защищает загрунтованную поверхность от вредного воздействия влаги,
- предотвращает перенос загрязнения из грунтовочных слоёв и минимизирует возможность появления пятен,
- не содержит растворителей,
- является элементом системы по ремонтам утеплений наружных стен, охваченной Технической Рекомендацией ИТВ,
- является элементом утеплительной системы BOLIX INSIDE THERM,
- отвечает требованиям VOC, учитывая директивы LEED 2009 и LEED v4,
- продукт может способствовать выполнению требований сертификации BREEM в области качества воздуха в интерьерах
- не содержит фенолов,
- содержание формальдегидов: $\leq 0,001\%$

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX N предназначен для грунтования пылеватых, впитывающих и/или ослабленных поверхностей стен и потолков, внутри и снаружи зданий перед:

- укладкой полов и стяжек пола,
- монтажом керамических и каменных облицовок,
- оклеиванием обоев,
- окраской акриловой краской BOLIX AZ (Complex),
- окраской красками, охваченными утеплительной системой BOLIX INSIDE THERM
- заливкой самонивелирующегося цементного раствора BOLIX SN20,
- нанесением выравнивающих слоёв (напр. BOLIX W),
- монтажом термоизоляционных плит при утеплении зданий, ,
- нанесением гидроизоляции BOLIX HYDRO и BOLIX HYDRO-DUO.

Основания, на которых можно применять грунтовку:

- бетон,
- газобетон,
- цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки,



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX N

Глубоко проникающая грунтовка

- Количество грунтовки и кратность нанесения необходимо подобрать соответственно данному основанию. Слишком большое количество нанесённого препарата может способствовать «остеклению» грунтованной поверхности.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после высыхания препарата очистка была бы затруднительной.
- Распечатанную упаковку грунтовки плотно закрыть, а её содержимое использовать как можно в более короткие сроки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Кисть, малярный валик или пистолет – распылитель с компрессорным агрегатом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические данные относятся к температуре +23 (±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях эти данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания::

до 80%

Плотность:

ок. 1,00 г/см³ (±10%)

Цвет:

молочный, после высыхания бесцветный

Время высыхания:

мин. 4 ч

Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.: A/g/FW) – 30г/л (2010г.)

Продукт содержит макс. 30,0 г/л LZO (VOC).

Упаковки:

5кг, 10кг

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

5кг: 108 / ок. 540 кг

10кг: 44 / ок. 440 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – дата срока годности указана на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

ок. 0,10 ÷ 0,50 кг/м²

Расход продукта зависит от структуры основания, его впитываемости и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью точного определения расхода рекомендуется провести пробные испытания на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от сильных солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Водные акриловые дисперсии и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (ВНР). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl