

BOLIX BETOGRUNT



penetrační přípravek pro kritické podklady

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- výborně zpevní povrch penetrovaného podkladu,
- vytvoří adhezni můstek – díky obsahu křemenného plniva se osvědčí na hladkých, nenasákavých podkladech
- zvyšuje přídržnost lepicích malt k minerálním podkladům,
- zajišťuje rovnoměrné vytvrzování a zasychání nanesené lepicí malty,
- usnadňuje lepení tepelně izolačních desek a keramických i kamenných obkladů,
- sjednocuje nasákavost podkladu,
- chrání napenetrovaný povrch proti zhoubnému vlivu vlhka,
- neobsahuje rozpouštědla,
- rychleschnoucí.

POUŽITÍ:

BOLIX BETOGRUNT je určen pro penetraci savých i nesavých povrchů.

Pro použití na stěny, podlahy a stropy v interiérech i exteriérech před:

- pokládkou podlah a podlahových potěrů,
- montáží keramických a kamenných obkladů,
- lití samonivelační cementové stěrky, např. BOLIX SN20,
- nanášením vyrovnávacích vrstev (např. BOLIX W),
- montáží termoizolačních panelů při zateplování budov,
- aplikací hydroizolace BOLIX HYDRO.

Podklady vhodné pro aplikaci penetrace:

- beton,
- plynobeton,
- cementové, cemento-vápenné omítky,
- podlahy a cementové podklady,
- vláknocementové desky,
- neomítnuté zděné zdi,
- silné malířské nátěry na stěnách a stropěch s dobrou přilnavostí k výše uvedeným podkladům,

a taky na kritických podkladech v interiérech:

- před lepením na starý obklad
- desky na bázi dřeva (např. OSB, dřevotřískové desky DTD)
- teraco
- nízké obklady
- sádrové omítky
- sádrokartonové desky
- anhydritové podlahy a podklady.

Nepoužívejte jako základní nátěr před nanášením omítek.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, suchý, bez antiadhézních povlaků jako: prach, mastnota, bitumeny, řasy a další látky snižující přídržnost. Odstraňte vrstvy vápenných nátěrů a lepicích hmot. Sádrové a anhydritové podklady, stávající keramické / kamenné obklady, desky na bázi dřeva a silné nátěry by měly být obroušeny hrubým brusným papírem, poté vykartáčovány a poté důkladně zbaveny prachu.

Prašný podklad je třeba dříve nepenetrovat penetračním přípravkem BOLIX N.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Balení obsahuje výrobek, který je připraven k použití. Přimo před použitím celý obsah balení důkladně promíchejte.

POUŽITÍ:

Naneste rovnoměrně pomocí malířského štětce nebo malířského válečku.

V případě potřeby další vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí vrstvy.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- Nepoužívejte na površích vystavených dlouhodobému působení vody či ležícího sněhu a na podkladech neošetřených proti kapilární elevaci.
- Všechny předměty v dosahu prací, které nejsou penetrovány, před zahájením prací vhodným způsobem přikryjte a zajistěte.
- Během nanášení a zasychání penetrace chraňte povrch před přímým slunečním zářením, atmosférickými srážkami a větrem. Použijte ochranu sít na lešení.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu zasychání penetrace.
- Během penetrace a po jejím ukončení místnost větrejte, zároveň však chraňte před průvanem, které by způsobily příliš rychlé zasychání penetrace.
- Mějte na paměti, že zaschlá penetrace se obtížně odstraňuje a po dokončení prací si umyjte ruce a očistěte nářadí v tekoucí vodě.
- Načaté balení penetrace důkladně uzavřete a jeho obsah v co nejkratší době spotřebujte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Chraňte si oči a kůži. V případě bezprostředního zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

- Malířská štětka nebo váleček

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Níže uvedené technické parametry platí při teplotě +23 (±2) °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 (±5) %. V odlišných podmínkách se tyto parametry mohou lišit.

Teplota prostředí a podkladu během aplikace a schnutí:

+5 °C až +25 °C

Relativní vzdušná vlhkost během aplikace a schnutí:

max. 80 %



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX BETOGRUNT

penetrační přípravek pro kritické podklady

Hustota:cca 1,40 g/cm³**Barva:**

růžovo-červená

Doba schnutí:

min. 2 h

Obsah TOL:

Limit obsahu TOL (kat. A/g/FW) – 30g/l (2010)

Výrobek obsahuje max. 0,5 g/l TOL (VOC).

Balení:

7 kg, 14 kg

Počet balení na paletě a čistá hmotnost výrobku:

7 kg: 44 / cca 308 kg

14 kg: 44 / cca 616 kg

Doba použitelnosti:

12 měsíců - datum výroby uvedeno na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:cca 0,25 ÷ 0,40 kg/m²

Spotřeba výrobku závisí na struktuře podkladu, jeho savosti a způsobu nanášení penetrace. Pro přesné určení spotřeby proveďte odpovídající zkoušky na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte uzavřený v neporušených původních obalech, při tep. +5 °C až +25 °C. Chraňte před silným slunečním zářením a působením mrazu. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Akrylové disperze na vodní bázi, křemenná plniva a modifikační činidla.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na to, k jakému účelu bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenes odpovědnost za výsledky práce zpracovatele návrhu a zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu zpracovatele návrhu a zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte Oddělení technické podpory zákazníků BOLIX. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

**Máte dotazy?**

Zavolejte nám:

+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz

www.facebook.com/bolixsk

www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX[®]