

BOLIX W

Vyrovnávací a zdící malta

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- mrazuvzdorná
- velmi dobrá přídržnost k podkladu
- nízké délkové smrštění

POUŽITÍ:

BOLIX W je cementová malta určená pro:

- vyplňování spár a zarovnávání vydrolených a nerovných míst s šírkou **5 až 15 mm** v minerálních podkladech před nanášením tenkovrstvých omítok, kotvením termoizolačních desek v zateplovacích systémech, pokládáním keramických či kamenných obkladů nebo prováděním podlahových potěrů,
- použití na nedeformovatelných podkladech z betonu a anhydritu, zdech z keramických a vápennopískových tvárníc, próbetonu a na cementovápenné omítkách v interiérech i exteriérech,
- zdění z próbetonových tvárníc a prvků, s šírkou spár **5 až 15 mm**.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, rovný, suchý, bez antiadhézních povlaků jako: prach, mastnota, bitumeny, řasy a další látky snižující přídržnost. Vrstvy podkladu s nízkou přídržností (např. nesoudržné omítky a nátěry, uvolněné části zdí) odstraňte. Savé podklady (zejména plynobeton) ošetřete penetračním nátěrem BOLIX N. Hladké povrchy napenetrujte přípravkem BOLIX BETOGRUNT. Próbetonové tvárnice a prvky pro zdění musí být rovné, čisté a zbaveny vydrolených drobků.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Obsah balení nasypete do nádoby s odměřeným množstvím čisté vody (3,0 ÷ 3,5 litrů) a důkladně promíchejte nízkootáčkovou vrtačkou, dokud nedocílíte homogenní konzistence. Po opětovném promíchání po 5 minutách je malta připravena k použití. Kromě vody do omítky nepřidávejte žádné další přísady.

POUŽITÍ:

Zarovnávání podkladu

Maltu nanášejte nerezovou zednickou lžící, špachtlí nebo stěrkou, přičemž používejte přítlač a potírejte plochu podkladu s maltou. Maximální tloušťka vrstvy malty nesmí přesáhnout 30 mm. Vrstva nanášená v jednom postupu nesmí být tlustší než 15 mm.

Zdění

Namíchanou maltu nanášejte na podklad, zed' nebo postranní plochu předchozího prvku pomocí zednické lžice a další vrstvy zdících prvků pokládejte s lehkým přítlačem. Vytlačenou přebytečnou maltu odstraňte.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- Nepoužívejte na podkladech neošetřených proti kapilární elevaci.
- Před zahájením prací vhodným způsobem přikryjte a zajistěte místa jako okna, dveře či parapety.
- Pro zarovnání povrchů betonových anhydritových potěrů použijte samonivelační cementovou hmotu BOLIX SN 20.

■ Velikost plochy, na níž budou prováděny práce, vždy plánujte s ohledem na povětrnostní podmínky, druh podkladu a pracovní kapacitu.

■ Prvky používané ke zdění nesmí být vlhké ani namrzlé.

■ Během nanášení a zasychání malty chraňte povrch před přímým slunečním zářením, atmosférickými srážkami a působením větru. Na lešení používejte stínící síťovinu.

■ Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu zasychání a vytváření malty.

■ Mějte na paměti, že zaslhlá malta se obtížně odstraňuje a po dokončení prací si umyjte ruce a očistěte nářadí v tekoucí vodě. Povrch čerstvě zašpiněných předmětů otřete vlhkým hadříkem, zaslhlé cákance odstraňte mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Teplota prostředí a podkladu během aplikace a zasychání:

+5 °C až +25 °C

Doba zasychání jedné vrstvy:

1 mm / den

Doba zpracovatelnosti připravené malty:

≤ 45 min

Doba použitelnosti:

12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

Zarovnání podkladu

cca **1,6 kg/m²/1 mm** tloušťky Spotřeba závisí na drsnosti, vyrovnání podkladu a hloubce vydrolených míst.

Zdění

cihly (tloušťka zdi 12 cm) – **cca 38 kg/m²**

cihly (tloušťka zdi 25 cm) – **cca 97 kg/m²**

plynobeton (tloušťka zdi 24 cm) – **cca 46 kg/m²**

Pro přesné stanovení spotřeby se doporučuje provést zkoušky na daném podkladu.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte uzavřený v neporušených obalech, v tepl. +5 °C až +25 °C. Chraňte před průnikem vlhka. Výrobek skladujte mimo dosah dětí.

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatkami a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprostříjí povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.



Máte dotazy?

Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:

sevice@bolix.cz

Najdete nás:

www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

