BOLIX Presto Acryl

Hotová akrylátová interiérová stěrka



VLASTNOSTI VÝROBKU:

Rychlé a snadné nanášení a broušení
Pro ruční nanášení, včetně nanášení válečkem, nebo pro strojní nanášení

POUŽITÍ:

BOLIX Presto Acryl se používá k vyhlazování stěn a stropů v interiéru pod nátěry a tapety. Lze jej použít na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, sádrokartonové desky a betonové podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, rovnoměrný, čistý, bez uvolněných vrstev, mastných skvrn a jiných nečistot, bez biologického a chemického napadení a vrstev snižujících přídržnost (např. nečistoty, prach). Vápenné a klihové nátěry odstraňte. Minerální podklady s dobře přídržným nátěrem disperzní barvy obruste brusným papírem a zbavte prachu. Nerovnosti v rozsahu 5 až 15 mm vyrovnejte maltou BOLIX W a poté celý povrch přestěrkujte hmotou BOLIX Presto Acryl. Savé podklady napenetrujte přípravkem BOLIX UltraGrunt.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Bezprostředně před použitím celý obsah balení velmi důkladně promíchejte míchadlem nebo nízkootáčkovou vrtačkou s košovým nebo lopatkovým míchadlem, dokud nevznikne homogenní konzistence. Hmotu nemíchejte příliš intenzivně ani příliš dlouho, protože může dojít k jejímu nadměrnému provzdušnění. V případě potřeby zřeďte malým množstvím vody, nejvýše 500 ml na 19 kg výrobku.

ZPRACOVÁNÍ:

Stěrkovou hmotu nanášejte v rovnoměrné tenké vrstvě pomocí hladítka z nerezové oceli, válečku nebo hydrodynamického stříkacího zařízení na stěrkové hmoty. Při nanášení válečkem nebo stříkacím zařízením nanesenou vrstvu ihned vyhlaďte hladítkem nebo špachtlí z nerezové oceli. Další vrstvu stěrky lze nanést po zaschnutí předchozí vrstvy. K broušení zaschlé stěrky lze použít brusný papír, hladítko s brusnou mřížkou nebo brusku.

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ:

- Čerstvé cementové a vápenocementové omítky lze penetrovat nejdříve po 3 až 4 týdnech zrání a sádrové omítky nejdříve po 2 týdnech zrání.
- Před zahájením prací vhodně zabezpečte prvky a plochy, na něž se stěrka nebude nanášet.
- Nízká teplota, zvýšená vlhkost a nedostatečná cirkulace vzduchu prodlužují dobu schnutí penetračního nátěru.
- Po dokončení prací pečlivě uzavřete otevřené balení a jeho obsah spotřebujte v co nejkratší době.
- Po dokončení prací umyjte nářadí a ruce pod tekoucí vodou.
- Nepoužívejte na kovové, skleněné ani plastové povrchy.
- Nepoužívejte ke spojování sádrokartonových desek.
- Nepoužívejte v místnostech, v nichž trvalá relativní vlhkost vzduchu přesahuje 70 %. Nevztahuje se na dočasně zvýšenou vlhkost v kuchyních a koupelnách.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Zabraňte zasažení pokožky a očí. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při nanášení hydrodynamickým stříkacím zařízením používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Nevdechujte rozprášený aerosol. Práce provádějte bez přítomnosti nepovolaných osob.

NEZBYTNÉ NÁŘADÍ:

- míchadlo nebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košovým nebo lopatkovým míchadlem
- hladítko z nerezové oceli, váleček určený k nanášení stěrkových hmot nebo hydrodynamické stříkací zařízení na stěrkové hmoty

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Uvedené technické parametry platí pro optimální podmínky, tj. teplotu +23 (±2) °C a relativní vlhkost vzduchu 50 (±5) %. Za jiných podmínek se mohou uvedené parametry změnit.

Teplota okolí a podkladu při nanášení a schnutí: od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost vzduchu při nanášení a schnutí: do 70%
Objemová hustota: cca 1,70 kg/dm³
Barva: bílá
Optimální tloušťka vrstvy: 1 – 2 mm
Doba schnutí jedné vrstvy: min. 4 h
Balení: vědro: 19 kg
Počet balení na paletě a čistá hmotnost výrobku: 33 / cca 627 kg
Doba použitelnosti: 12 měsíců – datum je uvedeno na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky.

Spotřeba závisí na rovnosti a struktuře podkladu a na tloušťce nanesené stěrky. Pro přesné stanovení spotřeby výrobku se doporučuje provést zkoušku na daném podkladu.

Máte dotazy?
Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:
sevice@bolix.cz

Najdete nás:
www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579

BOLIX Presto Acryl

Hotová akrylátová interiérová stěrka

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v nepoškozených, původně uzavřených obalech při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před zahřátím a zamrznutím. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ:

Vodní polymerové disperze, přírodní plniva a modifikátory

BOLIX S.A. zaručuje odpovídající kvalitu výrobku, nemá však vliv na účel, k nimž bude použit, ani na způsob jeho aplikace. BOLIX nenese odpovědnost za výsledky práce Projektanta a Zhotovitele. Veškeré výše předložené informace byly uvedeny v dobré víře, v souladu s nejnovějšími poznatky a aplikačními technikami. Nenahrazují odbornou přípravu Projektanta a Zhotovitele, ani je nezprošťují povinnosti dodržovat pravidla stavebního řemesla a BOZP. V případě pochybností proveďte vhodné zkoušky nebo kontaktujte s oddělení technické podpory zákazníků. Vydáním tohoto Technického listu pozbývají platnosti veškeré dřívější verze.

Tento překlad byl vytvořen pomocí umělé inteligence.

.

Máte dotazy?
Zavolejte nám:
+421 911 856 104

Napište nám:
sevice@bolix.cz

Najdete nás:
www.bolix.cz
www.facebook.com/bolixsk
www.youtube.com/@bolixsk1579